



PINTURA AUTOMOTRIZ DE SECADO RAPIDO

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd cpa	Cura total
7.6 m ² /L @ 50 mil D.F.T		Brocha, rodillo y Spray	Xylene	Xylene	1 hora	2 horas	4 horas
Descripción del Producto	Pintura modificada base alquídica. Esmalte brillante de rápido secado.						
Usos	Esmalte para automóviles, maquinaria, equipos, tuberías de acero. Resistente a la humedad y corrosión. No contiene plomo, mercurio o cromato.						
Preparación de la Superficie	La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa, pintura vieja y otras sustancias extrañas. Lijar bien el metal antes de pintar, aplicar una capa de anticorrosivo.						
Materiales para la preparación y aplicación:	Spray, spray convencional, brochas y rodillos						
Fecha de actualización	Enero 4, 2010						
Sólidos % en Peso:	58 +- 2%						
Sólidos % en Volumen:	38 +- 2%						
Gravedad específica							
Viscosidad	45 – 55 "/Cup No 4/25 °C						
Punto de inflamación	28°C						
Almacenamiento y estabilidad	Almacenar en una área fresca y techada. Este producto es estable por 1 año en galones no utilizados						
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS							
No. de Registro de la compañía 140672411	IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@igiinternacional.com				No. de Fabrica 1208597		