



IGI EPOXI ANTICORROSIVO DENA SERIE 68 Parte A y B

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd cpa	Cura total
7.7 M ² /Ltrs a 75 microns D.F.T		Brocha, rodillo y Spray	Disolvente IGI # 811	Disolvente IGI # 811	8 horas	Por la noche	7 – 10 Días
Descripción del Producto	El epoxi anticorrosivo IGI DENA serie 68 A y B es un epoxi catalizador A y B que tiene dos componentes de Fosfato de Zinc anticorrosivo actuando como primacion y acabado. Presenta excelente adhesión a los metales subtractos, gran poder corrosivo y gran rendimiento. (Mezclado por volumen 3.1)						
Colores disponibles							
Usos	En cemento de bajas temperaturas hasta 150°C así como en altas temperaturas de mas de 150°C. En estructuras ferro metálicas de acero, en vagones de trenes, tuberías, tanques, camiones, motores, transformadores, pisos de cemento sumergidos bajo agua dulce o salada. Estructuras metálicas bajo tierra, agua dulce o salada.						
Preparación de la Superficie	Toda la superficie debe estar completamente limpia, seca, libre de grasa, ceras, polvo. El grado de adhesión depende de la preparación de la superficie. La superficie a pintar debe estar completamente limpia de acuerdo a las normas PSC SP5						
Materiales para la preparación y aplicación:	Aplicarlo usando brochas, rodillos o spray convencional. El producto se encuentra listo para ser aplicado con spray convencional, para otros tipos de aplicación y para limpieza general use disolvente IGI # 811						
Fecha de actualización	Enero 4 2010						
Almacenamiento y Estabilidad	Manténgase a la sombra a temperaturas frescas (no máximas de 32C. Este producto es estable por 1 año sin abrir el galón.						
Sólidos %:	58 +- 2%						
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS							
No. de Registro de la Compañía 140672411	IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@igiinternacional.com					No. de Fabrica 1208597	