

**PINTURA MASTER PLUX ELASTICA INT & EXT LIFEMASTER**

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd cpa	Cura total
15.2m ² /L @ 1 mil D.F.T.	Semi transparente	Brocha, rodillo y Spray	Agua	Agua	1 hora	6 hras	7 – 10 Dias
Descripción del Producto	A diferencia del látex ordinario y pinturas basadas del aceite, MASTER PLUX no contiene solventes orgánicos a base de petróleo u otros, los cuales contribuyen para el olor de pintura y la contaminación						
Colores disponibles	Diferentes colores (ver carta IGI)						
Usos	YESO, DRYWALLS, HORMIGÓN, ESTUCO ALBAÑILERÍA Y TERRAZAS: el yeso fresco o el hormigón deben ser aplicados al menos 30 días antes y totalmente seco antes de aplicar la pintura. Quite el polvo de la superficie principal y aplique el producto. Excelente para el medio ambiente, acrílica satinada super lavable resistente a las lluvias, humedad, altas temperaturas y el salitre.						
Preparación de la Superficie	Para superficies antes pintadas: la superficie debe ser seca, limpia y libre de contaminantes. Quite la pintura suelta y que se desconcha; superficies de revista ilustrada de arena. Limpie los residuos de arena.						
Materiales para la preparación y aplicación:	Mezclar a fondo. No diluir. Aplicar a una temperatura de aire encima de los 10C (5oF). Usar en lugares ventilados. Aplíquese uniformemente con la utilización de cepillos de calidad superiores (sintéticos) rodillos, brochas o spray convencional. COBERTURA: hasta 12.5 metros cuadrados por litro. Menos en superficies porosas. TIEMPO DE SECADO: 30-60 minutos en condiciones secas normales. Aplicar nuevamente después de 4 a 6 horas. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Limpie las manchas inmediatamente con agua tibia jabonosa. Permita que la pintura seque 30 días antes de la limpieza, los abrasivos de limpieza no recomendados.						
Fecha de actualización	Enero 4, 2010						
Sólidos % en Peso:	56.70%						
Sólidos % en Volumen:	40.24						
Gravedad específica	1.39						
Viscosidad	98-108 unidades Krebs						
Punto de inflamación	N/A						
Brillo especular	6 – 10 @ 60° C						
Sag rating	N/A						
Espesor recomendado	Humedo – 4.0 mils Seco – 1.55 mils						
VOC / VOS declaración antes de ser teñida	Este producto contiene un máximo de 0 gms/Ltr VOC/VOS ltrs de pintura						
PRECAUCION: Puede irritar los ojos. Contiene nonionic surfactant, en caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente, no inducir el vomito y si cae en los ojos enjuagar con agua por 15 min. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS							
No. de Registro de la Compañía 140672411	IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@igiinternacional.com				No. de Fabrica 1208597		