



PINTURA DE PISCINA

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd cpa	Cura total
7-9 M ² /L		Brocha, rodillo y spray	Diluyente IGI		4 – 6 horas	24 horas	72 horas
Descripción del Producto		<p>La pintura de Piscina IGI es la solución perfecta para la decoración y el cuidado de interior y exterior de la piscina de concreto así como también para otras superficies de concreto.</p> <p>LA MISMA NO ESTA DESTINADA PARA SER USADA SOBRE PINTURA DE CLOROCAUCHOS O EPOXI.</p>					
Colores disponibles		Azul, blanco y agua					
Preparación de la Superficie		<p>Es imprescindible que la superficie sea preparada como a continuación se indica:</p> <p>Piscina Nuevas: Debe dejarse un tiempo de 60 días después de haber terminado la construcción de la misma para que pueda ser pintada. Toda la superficie debe de ser tratada con una solución de ácido muriático al 20 % para así darle una terminación como la del papel de Lija grado medio. Seguidamente limpie la superficie con una solución de TPS(fosfato trisodico), luego enjuague con agua. Es muy importante que la superficie seque completamente antes de ser pintada.</p> <p>Piscinas previamente Pintada con Pintura base Cemento polimérico: La misma debe ser lavada con agua a presión para asi remover la pintura que no este bien adherida a las paredes de la superficie. Rellene los faltantes de pintura con la base correspondiente. Deje que la reparación cure bien(algunas reparaciones toman 30 días para que cure bien). Luego aplique una solución de TPS y enjuague con suficiente agua. Permita que la superficie seque completamente ante de ser pintada.</p>					
Materiales para la preparación y aplicación:		<p>Cuando vaya a usar múltiples galones del mismo color, mézclelos para evitar posibles variaciones de color que pueden ocurrir entre lotes. Agite bien antes y ocasionalmente durante el uso. No aplique si la superficie o el aire ambiente esta por debajo de 4C. Si la temperatura esta por encima de 26 C, evite pintar en las horas que el sol sea intenso.</p> <p>Dos capas de pintura IGI son recomendables. En Piscinas nuevas o cuando el climas es muy caliente se debe de aplicar la primera capa con diluyente a un 10 %. Aplique la pintura con un rodillo ½ “ ó con brocha de pelo pesado.</p>					
Fecha de actualización		Enero 4, 2010					
Garantía		Si el producto es utilizando siguiendo las instrucciones anteriores su garantía es máxima. Las direcciones aparecen claras y precisas					
<p>Este producto contiene Cemento Portland y solvente Stoldard. Si es ingerido busque atención medica urgente. No induzca el vomito. Al contacto con los ojos enjuague con suficiente agua por mas de 15 minutos.</p> <p>PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ngerirse busque atención medica inmediatamente.</p> <p style="text-align: center;">MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS Niños</p>							
No. de Registro de la Compañía 140672411		IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@igiinternacional.com			No. de Fabrica 1208597		