



IGI SELLADOR DE MADERA ANTIBICHOS

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd cpa	Cura total
12.6 m ² /L @ 1 mil D.F.T.	Satin	Brocha, rodillo y Spray	Diluyente IGI	Diluyente IGI	2 horas	2 horas	7 – 10 Dias
Descripción del Producto	El sellador de madera IGI Antibichos es un sellador de madera especialmente indicado para aplicar antes de barnizar elementos de madera en interior exterior, en tanto que refuerzan la adherencia del barnizado evitando posibles agrietados y prolongando su duración. Son inodoras y no toxicas para animales ni plantas						
Aprobaciones:	MPI- Categoría # 102 OPCA-Categoría # 102						
Usos	Nutren e impermeabilizan la madera, evitando su putrefacción y defendiéndola de mohos, azulados y carcomas. Se utilizan especialmente como preparación de superficies porosas ya que impregnan y sellan las superficies evitando rechupados en los acabados.						
Preparación de la Superficie	Maderas nuevas: toda superficie debe estar limpia, seca, y libre de polvo, grasa ceras, u otros contaminantes. Las ceras deben ser removidas con removedor de ceras comerciales IGI. Para logras una terminación lisa, las maderas rugosas deben ser lijadas antes de aplicar el sellador. Maderas barnizadas: Remueva el barniz que no se encuentra bien adherido y lije las superficies y bordes rugosos. Aplicarlo usando brochas, rodillos, o Spray sin aire. Aplicarlo solamente cuando el aire y la temperatura de la superficie esta por encima de 10 grados centígrados.						
Materiales para la preparación y aplicación:	Brochas: Brochas puras de pelo Bristle/ poliéster son las recomendadas. Rodillos: Rodillo 10 mm Lint free Spray: 0.011 -0.015 " tamaño de la punta, 2300 a 2700 psi de presión. Para obtener los mejores resultados siempre use herramientas de alta calidad. Las recomendaciones del spray pueden variar dependiendo del fabricante.						
Fecha de actualización	Enero 4, 2010						
Tipo de resina:	Alquídica						
Sólidos % en Peso:	38.10%						
Sólidos % en Volumen:	32.40%						
Gravedad especifica	0.849						
Viscosidad	30-40 segundos # 4 Ford Cup						
Punto de inflamación	4 °C (40°F)						
Brillo especular	N/A						
Sag rating	N/A						
Espesor recomendado	Húmedo: 4.0 mils Seco 1.3 mils						
VOC / VOS declaración antes de ser teñida	Este producto contiene una máximo de 525 gms/ltr VOC/VOS ltrs de primacion.						
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS Niños							
No. de Registro de la Compañía 140672411	IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@igiinternacional.com					No. de Fabrica 1208597	